



№ РОСС RU. СЛ40.НОО 01261  
Срок действия с 18.10.2018г. по 18.10.2021г.

Паспорт \_\_\_\_\_

**EAC**

Выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

Гумбейским щебеночным комплексом – филиалом ООО «Энерго-Альянс»  
Челябинская область, Агаповский район, с. Новобурановка, ул.Заводская 53.

Кому \_\_\_\_\_

(наименование получателя)

Гумбейское месторождение гранодиоритов  
песок (крупностью зерен до 5 мм) из отсевов дробления  
плотных горных пород при производстве щебня ГОСТ 31424 - 2010

Количество \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>, \_\_\_\_\_ тонн

Объемно-насыпной вес щебня \_\_\_\_\_ т/м<sup>3</sup>.

Наименование партии \_\_\_\_\_

Количество в вагонах №№ \_\_\_\_\_

По накладной \_\_\_\_\_

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ

	Показатель	Норма ГОСТ 31424-2010	Результат испытаний
1	Зерновой состав в % по массе:		
	10 мм	5%	0
	5 мм	12%	8.6
	2,5 мм		32.0
	1,25 мм		46.0
	0,63 мм	45 – 65 %	58.5
	0,315 мм		70.3
	0,16 мм		85.3
	Менее 0,16 мм	15%	14.7
2	Модуль крупности	от 2,5 до 3,0	2.9
3	Содержание глины в комках, %		нет
4	Насыпная плотность		1533
5	Удельная эффективность активности естественных радионуклидов	370 Бк/кг	144 ±13Бк/кг
6	Марка по дробимости	1000	1400
7	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (ленчатость)	Не более 15	7,7
8	Посторонние засоряющие примеси	не допускается	отсутствуют

Бригадир погрузки \_\_\_\_\_

